

ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ ТИП РВФ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Тонкостенные термоусадочные трубки из полиэтилена, не содержащие галогенов, без подавления горения, могут использоваться в качестве электроизоляционных и уплотняющих материалов. Благодаря широкой цветовой гамме используются как маркировочный, а так же как декоративный материал. Коэффициент усадки трубок этого типа 2:1. Термоусадочные трубки этого типа сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ.

Стандартные цвета	 белый	 хаки	 черный	 серый	 зеленый	 желтый
	 коричневый	 фиолетовый	 красный	 синий	 бесцветный	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Удлинение перед разрывом 200% min	Диэлектрическая постоянная 2.5 max
Диапазон рабочих температур от -55 до +105°C	Удельная плотность 0.95 g / cm ³ min
Температура усадки от +125 до +200°C	Усадка продольная до 10% max
Электрическая прочность 20 KV / mm min	Предел прочности 10 МПа min
Электрическое сопротивление 10 ¹⁴ Ω / m min	Абсорбция воды 0.5% max

Внутренний диаметр до усадки, d1, мм	Внутренний диаметр после усадки, d2, мм	Толщина стенок до усадки, s1, мм	Толщина стенок после усадки, s2, мм	Упаковка по 1м*	Упаковка рулон, м
1.6	0.8	0.20	0.40	100	400
2.4	1.2	0.25	0.50	100	400
3.2	1.6	0.25	0.50	50	400
4.8	2.4	0.25	0.50	50	300
6.4	3.2	0.30	0.60	50	300
8.0**	2.0	0.30	0.70	50	150
9.5	4.8	0.30	0.60	50	150
12.7	6.4	0.30	0.60	50	100
15.8	6.4	0.35	0.70	60	100
19.0	9.5	0.40	0.80	50	50
25.4	12.7	0.45	0.90	25	50
31.8	15.9	0.45	0.90	25	50
38.0	19.0	0.50	1.00	25	50
51.0	25.4	0.55	1.10	10	50
76.0	38.0	0.65	1.30	10	25
102.0	51.0	0.70	1.40	5	25
Специальное предложение (трубка выпускается только черного цвета)					
2.0	0.8	0.18	0.4	—	400
6.2	1.65	0.25	0.7	—	300

* Трубка нарезана по 1м и упакована в пакеты.

** Коэффициент усадки трубок этого типа 4:1

